



セロピー
両面粘着テープ
FI - 102

大成工業株式会社

商品加工課 〒173-0037

東京都練馬区羽沢3-29-6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

大成工業株式会社
FIRSTLAMINATOR Co.,LTD.

両面粘着テープ セロビ-FI-102

セロビ-FI-102 製品規格

特徴

不織布基材を支持体とし、その両面に感圧性接着剤を塗布した両面粘着テープです。接着力が高く汎用両面粘着テープとしてコストパフォーマンスに優れています。

用途

・ 銘板・シール等、一般接着用途

使用方法

紙のセパレータを剥がし、圧着にて手貼り機械貼りどちらでも簡単に利用できます。

製品サイズ

サイズ 500mm×50LM 400mm×50LM
厚み タイプNo1 80μ タイプNo2 100μ

基材

不織布

粘着剤

アクリル系粘着剤

セパレータ

シリコン処理紙 タイプNo1 25μ タイプNo2 50μ

スペック

	タイプNo1	タイプNo2
接着力 (gf/25mm)	2000	2500
張力 (kg/25mm)	2	4
保持力 (mm/min)	0.5	0.5

比較資料

粘着力比較データ (180度T型剥離強度)

N社No500	1950gf/25mm
FI-102 No1	2570gf/25mm
FI-102 No2	1500gf/25mm

クロスヘッドスピード 305mm/min
ロール径 2Kgロール

保持力比較データ (温度別)

	40 24HR	90 24HR
N社No500	0.5±0.1	0.5±0.1
FI-102 No1	0.5±0.1	0.5±0.1
FI-102 No2	0.5±0.1	0.5±0.1

品質保証内容

倉庫内常温保存 (30以下が望ましい) にて出荷後半年とする。40以上下での保存や直射日光下での保管は劣化を招くので注意のこと。

被着帯表面の油類・水分・粉末・ホコリ・汚れは拭き取ってご使用下さい。

貼り付け作業は環境温度は5以上で行い、十分な圧着を行ってください。