



セロピ-  
**5 5 5 A**

**大成工業株式会社**

商品加工課 〒173-0037

東京都練馬区羽沢3-29-6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

**大成工業株式会社**

FIRSTLAMINATOR Co.,LTD.

## アクリルフォ-ム吸着シ-ト セロピ-555A

## セロピ-555A 製品規格

### 特 徴

アクリルフォ-ムの吸着作用を利用した滑り止めシ-トで、平滑面に対して強固に固定します。フォ-ム面は粘着剤を使用していなく吸盤作用で吸着するため相手に糊残りがありません。度重なる使用で吸着面が汚れ吸着力が落ちた場合は水洗いで繰り返し使用できます。アクリルフォ-ムの反対面は粘着になっていますので素材に貼り付け利用できます。

### 用 途

- ・滑り止め用途
- ・平滑面への固定及び再剥離用途
  - マグネットの付かないホワイトボード用固定素材
  - マット・カーペットの固定
  - マウスパットの固定
  - ピタクリン（貼り付け携帯、携帯電話クリ-ナ-）

### 使用方法

粘着剤側セバレ-タ-を剥がし素材に貼り付けます。滑り止め等利用時にアクリルフォ-ム面の保護フィルムを剥がし利用します。

### 姉妹品 セロピ-123（サイズ 1000mm x 50M）

セロピ-555Aの粘着剤面にオフセット等印刷可能なポリエステルシ-トを貼り合わせたタイプです。印刷するだけで再剥離出来るシ-ルやノンマグネット素材として使える構造となっております。

### 製品サイズ

サイズ 1000mm x 50LM  
厚み 580μ

### 基 材

アクリルフォ-ムと粘着剤の接合にポリエステルフィルムを利用しております

### 成 分

フォ-ム吸着部 アクリル共重合体  
粘着剤部 アクリル酸エステル共重合体

### セバレ-タ-

フォ-ム吸着部 ポリエステルフィルム  
粘着剤部 両面ポリシリコン処理紙

### 構 造

	セバレ-タ-紙
	粘着剤
	ポリエステルフィルム
	アクリルフォ-ム剤
	保護フィルム（ポリエステル）

### 物 性 表

条 件		S U S	A L	P P	
吸着フォ-ム	貼り合わせ 直後	180°ピ-ル 固定強さ	70g 23.0kg	75 26.5	70 23.5
	貼り合わせ 24時間後	180°ピ-ル 固定強さ	110g 30.5g	110 31.5	80 27.0
粘着剤	直後	180°ピ-ル	1050g	870	990
	24時間後		1200g	1100	810
	保持力	40	0.4mm	0.4	0.4
	耐熱保持力	90	0.5mm	0.8	1.0

測定条件

ヘッドスピード 300mm/min 25 x 25mm 23

180°ピ-ルは剥離の強さを示す

固定強さはズレ方向に対する強さを示す

保持力 40 荷重 1kg 25 x 25mm 2時間後ズレ

耐熱保持力 90 荷重 500g 25 x 25mm 2時間後ズレ

### 品質保証内容

倉庫内常温保存（30以下が望ましい）にて出荷後半年とする。40以上下での保存や直射日光下での保管は劣化を招くので注意のこと。被着帯表面の油類・水分・粉末・ホコリ・汚れは拭き取ってご使用下さい。本デ-タの記載の数値は試験室の測定値の一例です。