



セロピー  
マスキングテープ  
**S J シリ - ズ**

**大成工業株式会社**

商品加工課 〒173-0037

東京都練馬区羽沢3 - 2 9 - 6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

**大成工業株式会社**  
FIRSTLAMINATOR Co.,LTD.

## マスキングテープ セロビ - S J

## セロビ - S J 製品規格

### 特 徴

コストパフォーマンスに優れたマスキングシリーズです。  
用途により、PE（ポリエチレン）タイプとPET（ポリエステル）基材の2タイプを用意しました。ネームプレート、ガラス、ステンレス、印刷銘板、樹脂板等表面保護にご利用下さい。

フラットタイプとエンボスタイプがあり、特にエンボスタイプは作業性、粘着安定性、耐光性、小さい巻きテンション性等優れた特徴があります。

### 用 途

- ・ネームプレート保護
- ・ガラス保護
- ・印刷銘板保護
- ・ステンレス、アルミ、樹脂板等表面保護

### 使用方法

被着体の種類、用途に応じた最適な品番をご利用下さい。ラミネータ - 機等利用し圧着加工にて利用します。

### 製品比較表

#### PE（ポリエチレン）タイプ

用途：ガラス・金属板・印刷銘板・樹脂板等

品 番	色 調	基本規格			一般物性		
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	伸び率 (%)	膨張率 (kg/c m <sup>3</sup> )	粘着力 (gf/25mm)
S J - 4 6 5 ( M )	透明	0.05	1200	200	250~350	160~180	50
S J - 5 3 0 B	青	0.05	1200	200	250~350	160~180	120
S J - 5 3 0 N	透明	0.05	1200	200	250~350	160~180	120
S J - 8 0 0	透明	0.05	1200	200	250~350	160~180	550

\* S J - 4 6 5 ( M ) はエンボスタイプとなります。

#### PET（ポリエステル）タイプ

用途：耐熱用、ネームプレート用

品 番	色 調	基本規格			一般物性		
		厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	伸び率 (%)	膨張率 (kg/c m <sup>3</sup> )	粘着力 (gf/25mm)
S J - 6 0 P	透明	0.025	1220	1000	130~140	TD:25 MD:25	80

\* ポリエステルタイプは、約230 の耐熱性があります。

### 品質保証内容

倉庫内常温保存（40 以下の通気性の良い場所）にて出荷後半年とする。40 以上下での保存や直射日光下での保管は劣化を招くので注意してください。接着強度を変えてありますので被着体の種類、用途に応じた最適な品番を選択しご使用下さい。